



## TITAN ANTICALORICA

Interior - Exterior. Satinado

COD. 01C

### DESCRIPCION

Pintura basada en resinas especiales y formulada para decorar, proteger y dar a las superficies un acabado resistente a altas temperaturas.

- Resistente a 350 °C.
- Dura y Elástica.
- No requiere imprimación.
- Secado rápido.

### CAMPOS DE APLICACION

Puede aplicarse en metales férricos, hierro forjado, planchas de acero, perfiles, conductos de gases calientes, chimeneas, etc.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Resinas sintéticas
<b>Aspecto:</b>	Satinado
<b>Color:</b>	Negro
<b>Densidad:</b>	0,90 - 1,10 kg/l
<b>Secado a 23°C 60%HR:</b>	20 - 30 m
<b>Repintado:</b>	5 h
<b>Limpieza Utensilios:</b>	Diluyente Titán MR
<b>Aplicación:</b>	Brocha y Rodillo
<b>Rendimiento:</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
<b>Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:</b>	27 °C
<b>Volumen Sólidos:</b>	48 - 52 %
<b>Frase COV:</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 500 g/l.
<b>En envases de:</b>	125, 375 y 750ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Aplicar directamente sobre la superficie férrica. **No precisa imprimación ni segundas capas.**

**Una vez pintada la superficie deben transcurrir 24 horas antes de elevar la temperatura del objeto pintado.**

No pueden garantizarse buenos resultados en superficies cuya temperatura sea superior a 350°C.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Noviembre 2008

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
**Tél.: +34-934.797.494**

**Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23**  
**Fax: +34-934.797.495**

**E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT**  
**www.titanlux.es**

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.