



TITANXYL LASUR COLOR
Tratamiento Decorativo de la madera
Satinado COD. 046
Mate COD. 04T

DESCRIPCION

Es un producto fruto de la más moderna tecnología de TITAN siendo el tratamiento ideal para la madera defendiéndola de la humedad, rayos U.V. y decolorado, manteniendo su aspecto rústico natural.

- **HIDROFUGO:** Capa barrera frente a la humedad exterior.
- **TRANSPIRABLE:** Permite el paso del vapor de agua entre el interior y exterior de la madera, limitando los cambios dimensionales bruscos que produce su deterioro.
- **GRAN PODER NUTRIENTE** por su mayor contenido en resinas especiales.
- **RESISTENTE AL EXTERIOR.**
- Colores de gran transparencia, entremezables, totalmente sólidos a la luz y altamente resistentes a la acción destructora de la radiación solar, ya que en su formulación se ha incorporado un **FILTRO SOLAR de RAYOS ULTRAVIOLETAS.**
- No se cuartea ni se escama, porque no forma piel sobre la superficie, lo que facilita los tratamientos posteriores de mantenimiento, evitando el lijado.
- Una vez seco es inodoro. No perjudicial para animales ni plantas. No aplicarlo en colmenas.

CAMPOS DE APLICACION

Interiores y Exteriores: Indicado para conferir belleza y durabilidad a ventanas, puertas, vigas, barandas, voladizos y en general toda clase de estructuras de madera, carpintería de taller, etc.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Satinado o Mate
Color:	Incoloro y colores
Densidad:	0,86 - 0,88kgs/lt
Secado:	Al tacto: 4 – 8h
Repintado:	24 horas
Diluyente:	Aguarrás Mineral Titán
Aplicación:	Brocha e inmersión
Rendimiento:	10 - 14m ² /lt
Punto de Inflamación:	45°C Seta flash copa cerrada
Volumen Sólidos:	37 - 39%
Frase COV:	2.004/42IIA(e)(500/400) Máx. COVs 495 g/l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.

En envases de: 4 lt, 750 y 375ml.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase. Aplicar **SIN DILUIR**. Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura.

Puede obtenerse un acabado más regular pasando un trapo o pincel seco a lo largo de las vetas después de 15 - 30 minutos de aplicado.

Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura. No aplicar en madera con más de un 20% de humedad relativa.

Madera nueva:

- **Interiores:** una capa de TITANXYL Fondo más una capa TITANXYL COLOR de la tonalidad deseada o dos capas de TITANXYL COLOR si se quiere obtener más contraste y resaltar más las vetas de la madera. Si la madera no está muy pulida o es muy absorbente y se desea un acabado más fino y liso, aplicar una capa final de TITANXYL Incoloro, previo lijado suave y superficial de la última capa de TITANXYL COLOR.
- **Exteriores:** una capa de TITANXYL Protección Total y dos capas de TITANXYL COLOR Satinado o Mate.
En intemperie no tratar sólo con incoloro.

Madera ya pintada o barnizada:

- Eliminar por completo con Quitapinturas TITAN las capas existentes y proceder como en madera nueva.

Madera vieja no pintada:

- Es imprescindible eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada, lijando o acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado. Luego tratar como madera nueva.

Mantenimiento: Eliminar el polvo y aplicar TITANXYL COLOR Satinado o Mate. En capas sucesivas o en repintados con TITANXYL COLOR, se obtienen tonos más intensos. Efectuar el mantenimiento cuando se empiece a ver la madera desnuda, por efecto del desgaste autocontrolado del TITANXYL. Si se ha dejado pasar demasiado tiempo y hay grandes zonas de la superficie sin color y la madera comience a verse reseca, igualar el color con cepillo de púas o papel de lija y tratar como superficie nueva.

Maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2008

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A. Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23 E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Tél.: +34-934-797.494 Fax: +34-934-797.495 www.titanlux.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.